



## SP Top Q2

- Feinputz -

Mineralny tynk drobnoziarnisty

Kolor	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	36	30
	Jedn. opak.	25 kg	25 kg
	Rodzaj opakowania	worek papierowy	worek papierowy
	Kod opakowania	25	25
	Nr art.:		
	0408	■	
	0524		■

### Zużycie

Okolo 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm; średnio do okolo 3,5 kg/m<sup>2</sup>

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.



### Obszary stosowania

■ Jako tynk powierzchniowy i cienkowarstwowy



### Właściwości

- Działa hydrofobizująco
- Przepuszcza parę wodną
- Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
- Zdarność do obróbki ręcznej i maszynowej
- Podatność na filcowanie



#### Dane techniczne produktu

Gęstość nasypowa	około 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Zapotrzebowanie wody	6,0 l / 25 kg
Współczynnik nasiąkliwości w24	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )
Reakcja na ogień	klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Gęstość objętościowa związanej zaprawy	około 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Uziarnienie	< 0,5 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.


#### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Color Flex \(2976\)](#)
- [Color LA \(6400\)](#)
- [Color SH \(0630\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Tynki renowacyjne Remmers](#)

#### Przygotowanie pracy


- **Wymagania wobec podłoża**  
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- **Przygotowania**  
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego  
Hydrofobowe podłoże należy wstępnie zmoczyć zmiękczoną wodą.

#### Przygotowanie materiału



- **Mieszanie**  
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.  
Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

#### Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**  
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.  
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

- **Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)**  
Okolo 2 godzin

[VA1\_M\_715]

Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

---

Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać.

Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

---



### Wskazówki wykonawcze

Zaprawę, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

Nie należy przerywać pracy podczas aplikacji powłoki na jednej powierzchni

Dla uniknięcia powstawania śladów łączenia na większych powierzchniach złożonych z kilku pól aplikację należy prowadzić na wszystkich polach równocześnie.

Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej.

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

W przypadku aplikacji natryskowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

### Wskazówki

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

Nie stosować na podłożach zawierających gips!

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

### Narzędzia / czyszczenie



Mieszalnik, paca do gładzenia, kielnia, paca piankowa, odpowiednia maszyna aplikacyjna

Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.


#### Narzędzia z oferty Remmers

- **Messeimer (4241)**
- **Mischgefäß (4030)**
- **Collomix WK 90/500 S (4448)**
- **Putzkamm (4130)**
- **Gitterrobot (4231)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Spritzputzapparat (4439)**
- **Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Glättkelle (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle duo (4118)**



**Przechowywanie /  
trwałość**

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.



**Bezpieczeństwo /  
przepisy**

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

**Wskazówka dotycząca  
utylizacji**

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

**Deklaracja Właściwości  
Użytkowych**

➤ [Leistungserklärung GBI P 42-2](#)

**Znak CE**



**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen  
07

GBI P 42-1

EN 998-1: 2010-12

**0408**

Zaprawa tynkarska, dla której nie określa się szczególnych właściwości.

Reakcja na ogień:	klasa A1
Przyczepność:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)
Nasiąkliwość:	W1
Przepuszczalność pary wodnej:	$\mu \leq 25$
Przewodność cieplna ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):	$\leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P = 50% $\leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P = 90%

Trwałość (mrozoodporność): odporne pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją techniczną

Niebezpieczne substancje: NPĐ

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność